

**Сравнительная таблица восков из каталога товаров интернет-магазина [www.sapphire.ru](http://www.sapphire.ru)**

Производитель	Наименование	Артикул	Цвет	Температура впрыска (инъекции)	Температура плавления	Линейная усадка	Текущая воска при инъекции	Гибкость воска	Жесткость твердость и прочность воска	Зольность	Твердость по Шору	Отличие
MARS	Mars 555g	17901	Зеленый	72-75°C	65-75°C	0,7-1 %	Высокая	Средняя	Средняя	Менее 0,02%		Воски Mars 555 идентичны по составу и свойствам, отличаются только цветом
	Mars 555p	18578	Розовый	72-75°C	65-75°C	0,7-1 %	Высокая	Средняя	Средняя	Менее 0,02%		
	Mars 555b	18579	Синий	72-75°C	65-75°C	0,7-1 %	Высокая	Средняя	Средняя	Менее 0,02%		
	Mars 750	18362	Бирюзовый	72-75°C	65-75°C	0,7-1 %	Высокая	Высокая	Высокая	Менее 0,02%		Воски Mars 750 и Mars 999 отличаются от восков Mars 555 качеством исходного сырья.
	Mars 999	18361	Бирюзовый	72-75°C	65-75°C	0,7-1 %	Высокая	Высокая	Высокая	Менее 0,02%		
SRS	864 Red	18663	Красный	65-70°C	65-70°C	2%	175 cPs	Средняя	Средняя			
	865 Green	18664	Бирюзовый	65-70°C	65-70°C	2%	200 cPs	Высокая	Средняя			
	866 Blue	18662	Синий	65-70°C	65-70°C	2%	200 cPs	Высокая	Средняя			
YINUI	Y 205A	18247	Розовый	70-75°C	65-70°C	1%	Высокая	Средняя	Средняя			Воски изготовлены из одинакового сырья, отличие только в цвете воска
	Y 206A	18248	Светло-зеленый	70-75°C	65-70°C	1%	Высокая	Средняя	Средняя			
	Y 209A	18249	Голубой	70-75°C	65-70°C	1%	Высокая	Средняя	Средняя			
	Y 216A	18285	Светло-зеленый	68-75°C	65-75°C	1-1,5%	Высокая	Средняя	Средняя			Воск эконом класса
	Y 219A	18716	Голубой	68-75°C	65-75°C	1-1,5%	Высокая	Средняя	Средняя			
RIACEWAX	FLEX	11613	Ярко-синий	массивные изделия - 68-70°C тонкие изделия – 72-74°C, филигранные изделия - 74-78°C			3,1%			0,003%		
	STONE	14454	Черный	массивные изделия - 74°C			2,9%			0,003%		
				тонкие изделия - 76-78°C филигранные изделия - 70-80°C								
	FLUID	14453	Темно-синий	массивные изделия - 70°C филигранные изделия - 72°C			3,3%			0,003%		
	Aqua Green	7172	Морская волна	65-71°C	67°C	Низкая	65°C- 395 cPz 71°C - 289 cPz 76°C- 231 cPz	Средняя	Средняя	0,009%		

FREEMAN	Turquoise	7533	Бирюзовый	65-71°C	67°C	Низкая	65°C-391 cPz 71°C-292 cPz 76°C-235 cPz	Средняя	Средняя	0,009%		
	Ruby Red	7173	Рубиново-красный	65-71°C	67°C	Низкая	65°C-389 cPz 71°C-290 cPz 76°C-230 cPz	Средняя	Средняя	0,009%		
	Tuf Guy Green	7174	Насыщенный зеленый	76-77°C	70°C	Низкая	71°C-3228 cPz 76°C-743 cPz 82°C-616 cPz	Высокая	Средняя	0,003%		
	Filigree Pink	7490	Розовый	68-71°C	67°C	Низкая	65°C-641 cPz 71°C-	Средняя	Средняя	0,003%		
	Super Pink	7491	Насыщенный розовый	71-74°C	72°C	Низкая	71°C-206 cPz 76°C-165 cPz 82°C-138 cPz	Низкая	Низкая	0,034%		
	Flexible Blue	7175	Голубой	68-76°C	66°C	Средняя	71°C-615 cPz 76°C-499 cPz 82°C-416 cPz	Очень высокая	Высокая	0,007%		
	Carvable Purple	7492	Сиреневый	76-79°C	71°C	Низкая	71°C-1102 cPz 76°C-853 cPz 82°C-668 cPz	Высокая	Средняя	0,005%		
TNS	701	19483	Бирюзовый	68-74°C	67°C	Очень низкая	182-250 cPs	Очень хорошая	Очень хорошая	0,002%	75	
	801	19482	Синий	68-72°C	67°C	Очень низкая	170-250 cPs	Очень хорошая	Очень хорошая	0,002%	73	